


## **ADITIVO COMPENSADOR DE RETRAÇÃO EM PÓ PARA ARGAMASSAS**



### **O que é o DRY D1 C?**

O aditivo DRY D1 C é um produto inorgânico em pó, que não contém cloreto ou outros componentes prejudiciais, para as argamassas e os compósitos cimentícios.


DRY D1 C é um óxido de cálcio tratado termicamente de forma especial, que consegue compensar a natural retração de um composto a base de cimento, e gerar uma microexpansão inicial.

DRY D1 C tem sua ação de microexpansão principalmente durante a fase plástica e utilizado juntamente aos outros componentes do traço específico.

Contrariamente aos outros aditivos compensadores de retração, o DRY D1 C não forma etringita secundária, desenvolve uma expansão mais elevada e estável, conseguindo assim aumentar a durabilidade dos compostos em vários aspectos.

### **Campos de Aplicação**

O aditivo DRY D1 C é indicado para os segmentos de argamassas de revestimento, argamassas técnicas, de reparo, de fundação e quaisquer outros tipos de argamassas de retração compensada.



## Dosagem

As dosagens variam de 0,5% a 1,5% sobre o peso total dos componentes e entre 3% e 7% acima da dosagem do cimento. O grau de expansão do DRY D1 C é maior à medida que a relação A/C diminui e a quantidade de cimento aumenta. A dosagem utilizada depende da necessidade específica prevista.

## Embalagem


DRY D1 C é fornecido em sacos de 10 kg ou bags de 1000 kg.

## Armazenamento

Validade: 12 meses, se mantido no palete com plástico filme, até ser utilizado. O palete deve ser armazenado em lugar fechado e seco, longe de água e umidade. Caso não seja totalmente utilizado, reembalar com plástico filme novamente.



## Chimica Edile do Brasil

 Rodovia Engenheiro Fabiano Vivacqua, 2.469 à 2.477 - BR 482 - Bairro Monte Belo  
CEP: 29.314-803 - Cachoeiro de Itapemirim - ES

 [www.chimicaedile.com.br](http://www.chimicaedile.com.br)

 [ceb@chimicaedile.com.br](mailto:ceb@chimicaedile.com.br)

 (28) 99967-8102

 (28) 2101-6879